

Техническая Информация Продукта

Масла для термообработки

(Heat treatment oils)

JASOL QUENCH OIL 160

Zastosowanie

Масло JASOL QUENCH OIL 160 предназначено для термической обработки чугуна, легированных и закаленных стальных элементов, для которых требуется высокая чистота закаленных поверхностей. Рекомендуемая температура масляной ванны 160-180°C.

Application

JASOL QUENCH OIL 160 is designed for thermal treatment of cast iron and steel elements, in particular, in closed hardening furnaces with controlled atmosphere, which require high purity of the hardened surfaces. Recommended oil bath temperature 160-180°C.

Стандарты, спецификации

(Standards, specifications)

PN-ISO 6743-14:2012; Група U (термообработка)

| Параметры <i>(Specifications)</i> | JASOL QUENCH OIL 160 |
|--|----------------------|
| Кинематическая вязкость при темп. 40°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 40°C)</i> | 210 |
| Температура застывания, [°C] <i>(Pour point)</i> | -12 |
| Температура вспышки, [°C] <i>(Flash point)</i> | 225 |
| Скорость охлаждения, [°C/s] <i>(Cooling time)</i> | 80 |
| Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product) | |